



ООО «Завод «Технофлекс»  
390042 г. Рязань  
ул. Прижелезнодорожная, 5  
тел.: (4912) 911-292  
факс: (4912) 911-288

## Декларация zgodności nr 22 / CE / RAZ / 2011

1. Producent wyrobu **Zavod Technoflex Ltd.**  
**Prizheleznodorozhnaya 5**  
**390042 Ryazan, Federacja Rosyjska**
- Przedstawiciel: **Technicol Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Instalatorów 7 B**  
**02-237 Warszawa**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS MIDA TOP PV S4 / MIDA PV 180 S4,2w.**
3. Opis wyrobu budowlanego: **Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS MIDA TOP PV S4 / MIDA PV 180 S4,2w powstaje poprzez pokrycie asfaltem modyfikowanym włókniny poliestrowej. Wierzchnia strona papy pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Wykonywanie wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych. Papę należy mocować do podłoża metodą zgrzewania.**
5. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 13707 + A2:2009 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej dachów. Definicje i właściwości”**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: **wg załącznika do niniejszej Deklaracji Zgodności**
7. Informacja o jednostce notyfikowanej i certyfikacie: **Nr 1023, Institute for Testing and Certification, Inc., Zlin, Czech Republic, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023 - CPD- 0234 F/a**

Ryazan, dnia 24.01.2011  
(miejsce i data wystawienia)

(podpis osoby upoważnionej)



e-mail: [info@tn.ru](mailto:info@tn.ru)  
<http://www.tn.ru>

**ТЕХНО  
НИКОЛЬ**

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ООО «Завод «Технофлекс»  
390042 г. Рязань  
ул. Прижелезнодорожная, 5  
тел.: (4912) 911-292  
факс: (4912) 911-288

## Заłączник do Deklaracji Zgodności nr 22/CE/RAZ/2011 z dn. 24.01.2011 dla papy MIDA TOP PV S4 / MIDA PV 180 S4, 2w

### Właściwości wyrobu:

Lp.	Właściwości	Jednostka	Wymagania	Metody badań
1.	Wady widoczne		Wyrób powinien być pozbawiony wad widocznych	PN-EN 1850-1:2002
2.	Długość	m	$\geq 7,5$	PN-EN 1848-1:2002
3.	Szerokość	m	$\geq 1,0$	PN-EN 1848-1:2002
4.	Prostoliniowość		Odchyłka od prostoliniowości nie powinna przekraczać 15 mm na 7,5 m długości lub proporcjonalnie do innych długości	PN-EN 1848-1:2002
5.	Grubość	mm	$4,2 \pm 0,2$	PN-EN 1849-1:2002
6.	Wodoszczelność		Odporność na ciśnienie 10 kPa	PN-EN 1928:2002 Metoda A
7.	Reakcja na ogień		Klasa E	PN-EN 13501-1:2004
8.	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	N/50mm	$800 \pm 100$ $600 \pm 100$	PN-EN 12311-1:2001
9.	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie: - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek.	%	$40 \pm 10$ $40 \pm 10$	PN-EN 12311-1:2001
10.	Giętkość w niskiej temperaturze	°C	$\leq - 20$	PN-EN 1109:2001
11.	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	°C	$\geq 100$	PN-EN 1110:2001
12.	Stabilność wymiarów	%	$\leq 0,5$	PN-EN 1107-1:2001
13.	Przyczepność posypki	%	$15 \pm 15$	PN-EN 12039:2001
14.	Odporność na sztuczne starzenie	°C	$- 15 \pm 5$	PN-EN 1109 2001 PN-EN 1296.2002
15.	Przenikanie pary wodnej		$\mu = 20\ 000$	PN-EN 1931 2002



e-mail: info@tn.ru  
http://www.tn.ru